GRUPA D&D

biuro@grupadd.com · www.grupadd.com
662 860 799 · 734 426 294

KARTA PRODUKTU

POLYX BRAIDED 3.8 kl. II

MODEL
38 / 470

DŁUGOŚĆ MPA

DD 38 · 470

- Włókna skręcane w warkocze



PARAMETRY PRODUKTU

Kolor	szary	Moduł sprężystości	4960 MPa
Długość	39,3 mm ± 2,7 mm	Ilość włókien	150 000 / kg
Gęstość włókien	0,91 g/cm³	Temperatura topnienia	160–170 °C
Wytrzymałość na rozciąganie	470 MPa		

POLYX BRAIDED 3.8 kl. II

Ma wszechstronne zalety w zakresie elastyczności, użytkowania i opłacalności, ustanawiając nowy standard dla betonów z dodatkiem włókna polimerowego. POLYX BRAIDED 3.8 kl. II to w 100% włókna wykonane z polipropylenów, co daje gwarancję największej wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie, co prowadzi również do większej twardości materiału, sztywności oraz odporności cieplnej.

Włókna 3.8 gwarantują równomierne rozprowadzanie oraz deklarowaną wytrzymałość.

WIĘCEJ INFORMACJI
grupadd.com

Instytut Techniki Budowlanej ICR

Jako jedyni w Polsce korzystamy z polskich jednostek certyfikujących wyroby budowlane. Badania przeprowadził Instytut Techniki Budowlanej, a zgodność z EN 14889-2 potwierdził ICR (weryfikacja nr ICR/VC/C260806, ważna do 24.08.2031). Certyfikat sprawdzisz w rejestrze ICR: cert.icrpolska.com.

OPAKOWANIA

WOREK	ZBIORCZO	PALETA
1 kg	20 kg	500 kg

CE
EN14889-2

Włókna POLYX BRAIDED 3.8 kl. II są zgodne z normą EN 14889-2. Szczegółowe informacje dostępne na życzenie.